

ITALICA INTONACO MAROCCINO

МАРОККАНСКАЯ ШТУКАТУРКА



STUCCO MAROCCHINO, «марокканская штукатурка» - используются для получения покрытия с эффектом марокканского мрамора и полированного мрамора. Марокканский мрамор имеет глянцевую поверхность с золотистыми прожилками. Для золотистых прожилок используется воск CERA SMALTO GOLD.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.


Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

INTONACO MAROCCHINO наносится в два и более слоев. Чем больше количество слоев, тем глубже и эффектнее покрытие. Первый слой – сплошной равномерный. Второй и последующие слои задают видимую фактуру, рисунок марокканского мрамора. Второй и последующие слои в процессе нанесения уплотняются с усилием на инструмент и приглаживаются. Межслойная сушка - 5 часов.

Для получения золотистых прожилок и глянцевой поверхности используется воск CERA SMALTO GOLD. Воск наносится равномерно по всей поверхности разнонаправленными движениями с нажатием на инструмент для снятия излишек.

Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали.



Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 600 грамм в два слоя, 900 грамм в три слоя

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать