

ITALICA STUCCO VILLAGGIO

ПЛАСТИЧНАЯ ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ВОЛОКНОМ



Пластичная фактурная декоративная штукатурка с волокном, трещиностойкая. Пластичность штукатурки позволяет создавать рельефные и высоко рельефные покрытия с совершенно разными эффектами. **VILLAGGIO** удобен и прост в работе благодаря пластичности и увеличенному времени подсыхания края и фактуры.

Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой декоративного покрытия FINISHMAT. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными красками ITALICA, например EFFETTO CRISTALLO, EFFETTO GALASSIA, EFFETTO SOFT, EFFETTO GRADIENTE.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

VILLAGGIO наносится в один слой.

Нанести **VILLAGGIO** и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки» и другие фактуры.

Для лучшего эффекта на полученное покрытие можно нанести эффектныe декоративные краски ITALICA, например EFFETTO CRISTALLO, EFFETTO GALASSIA, EFFETTO SOFT, EFFETTO GRADIENTE, FINISHMAT.

Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали, шпатель.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.



Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 500-1500 грамм в один слой, в зависимости от толщины наносимого слоя. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать